



# FB GLÄTT



FB Glätt är ett koncept för att få kontroll över glättningstiden höst, vinter och vår.

PRODUKT	CITO 1	CITO 2	CITO 3
TRYCKHÅLLFASTHETSKLASS	C40/50	C30/37	C25/30
EXPONERINGSKLASS	XC4	XC4	XC1

Produkterna levereras normalt med 16 mm dmax och i konsistensklass S4.

## HANTERINGSRÅD

Gjutning på oisolerad mark rekommenderas inte vintertid på grund av snabb avkylning av betongen. Formen ska vara fri från is, snö och vatten. Skydda betongen från starka vindar för att motverka vindens köldeffekt.

Efter glättning skall betongen alltid täckas för att undvika fortsatt nedkylning och risk för frysning av den nygjutna betongen. Högvärdig täckning med vintermatta, ethafoam (liggunderlag) eller liknande rekommenderas för detta ändamål.